



青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

CORTEC VpCI-369D 油基防锈涂料

产品描述:

CORTEC VpCI-369D 油基防锈涂料是一款油基临时涂料,它能够在户外有遮挡条件下为金属提供防锈防腐。VpCI-369D 油基防锈涂料有润滑作用,颜色可定制。

符合 NSN 8030-00- 244-1295; 244-1497,244-1298,01-149-1731

UFI:RQ60-A0G6-600A-8GA8

技术参数表:

固体物含量	94%
光泽度 ASTM D532	不适用
VOCs ASTM D3960	0g/升
粘度	30-40sec+Zahn Cup#2 80cPs@20°C
硬度 ASTM D3363	不适用
涂覆面	(36.9 m ² /升 @ 干膜 25 μ m)
比重	0.91kg/升
闪点	112°C
推荐干膜厚	25-75 μ m
推荐湿膜厚	25-75 μ m
表干	不适用
干透	不适用
再次涂层时间	不适用
强制干燥时间	不适用
完全固化	不适用
盐雾试验 ASTM B117	100 小时
湿度实验 ASTM B1748	1000 小时
粘度 ASTM D3359	不适用
延展性 ASTM D522	1.27cm

产品使用:

表面预处理:

基材表面无油脂、油污、污垢、指纹、画痕、防锈剂或其他会影响表面附着力的污染物。如用在生产线,使用 VpCI-440 或相似磷化做预处理;如果是用在钢结构上,Cortec®建议需要按照 NACE #3/SSPC-SP6 喷砂清洁处理。在大规模使用前,咨询 Cortec®技术部门或进行附着力试验。



使用“鼠笼式”式搅拌器、手持式搅拌器或其他类似搅拌器将其搅拌均匀。

搅拌后的使用方法：喷涂、滚涂、刷涂或浸泡。

推荐配套设备：

HVLP /常规喷涂机

- Tip.0.02” -0.11” (0.5-2.8mm) *根据压力和粘度调节
- 气压 45 - 55 psi
- 流体压力 10 psi
- 流体软管 3/8”(0.95cm)I.D. 最长 50 英尺(15.2m), 0.64cm 流量喷嘴压力可调节；容器可双向调节，与喷枪高度保持一致。

混气式喷涂机/无气喷涂机

- Tip.0.015”-.035” (0.38-0.89mm) *根据压力和粘度调节
- 压力 1800 - 2500 psi
- 软管最短 3/8”(0.95cm)I.D., 但 1/4”(0.64cm)I.D.截面便于使用。建议最长 100 英尺(30.5m)。

如何清洗：

当涂料是湿膜时需要立即使用乙酸丁酯清洗工具和设备。如果已干燥，使用乙二醇单丁醚或 MEK 清洗。使用过程中需要遵循制造行业的安全说明书。

产品包装：

19 升/塑料桶、208 升/金属桶；原厂包装，室内避免阳光直射 4-38℃，保质期 2 年。

青岛科德胜地防锈材料有限公司

美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人：朱总经理

电话：13505352885

网址：www.cortecchina.com

地址：青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码：



